

BonaMaintenance

BONA PREP

Popis produktu:

Bona Prep je okamžitě použitelný systém na úpravu/přípravu, který má optimalizovat přilnavost vrchních nátěrů Bona ke všem typům podlahových vrchních laků na bázi polyuretanu včetně vrchních laků u hotových parket provedených při výrobě. Použití Bona Prep v systému zaručuje dosažení nejlepší možné úrovně přilnavosti spolu s dobrou úrovní odolnosti proti oděru na podlahovém povrchu.

Vlastnosti:

- Optimalizuje přilnavost nového vrchního laku
- Praktický – předem namíchaný a okamžitě použitelný
- Rychlý – jen nastříknout a přešetřit
- Odstraňuje stopy po oděru



TECHNICKÁ DATA:

Hodnota pH:	Přibližně 7
Hustota:	1.0 kg/dm ³
Ředění:	okamžitě k použití, neředíte
Doba schnutí:	přibližně 15-20 minut
Vydatnost:	40 m ² /litr při jednom použití
Čištění nástrojů:	čistěte vodou
Bezpečnost:	nezařazen do žádné třídy
Kód odpadu:	20 01 30
Osvědčení o zpětném odběru a využití odpadu z obalů:	Společnost EKO-KOM, Osvědčení č. EK-F-050 20 134.
Bod vzplanutí:	nehořlavý
Skladovatelnost:	minimálně 1 rok od data výroby, v originální neotevřené nádobě
Skladování/přeprava:	při skladování a přepravě nesmí teplota klesnout pod +5°C nebo přesáhnout +25°C

Příprava:

Podlaha, jenž má být ošetřena, musí být prostá olejů, vosků a jiných nečistot. Podlahy, které byly dříve ošetřovány poliši nebo podobnými prostředky, musí být před přelakováním přebroušeny až na holé dřevo. Prep nelze použít na podlahy ošetřované tímto způsobem.

Před přelakováním hotových (fertig) parket kontaktujte prosím výrobce, případně distributora těchto výrobků, pro doporučení specifického systému jejich přelakování.

Odstraňte prach / písek a jiné nečistoty pomocí vysavače, smetáku, nůžkového mopu nebo jiné metody suchého čištění. Nato podlahu důkladně vyčistěte prostředkem Bona Remover naředěného čistou vodou.

Pracovní postup

1. Aplikaci na malých plochách lze provádět ručně pomocí rozprašovače. Prep se může aplikovat nástřikem z rozprašovače / lešticího nebo kartáčovacího stroje nebo alternativně mopováním ve slabé vrstvě. Pokaždé aplikujte Prep pouze na plochu cca.10m².

Upozornění: Důležité je, aby byl Prep aplikovaný na podlaze pouze po dobu určenou k jeho působení a pak byl odstraněn.

2. Povrch podlahy s aplikovaným přípravkem Prep se musí pečlivě vyčistit. K tomu použijeme leštící stroj / talířovou brusku se standardními otáčkami (150 – 200 ot/min) a zelený pad pro údržbu. Věnujte pozornost tomu, aby na povrchu podlahy nezůstalo žádné místo, jenž by nebylo tímto způsobem vyčištěno.

3. Část podlahy se musí bezprostředně po strojním čištění vyčistit pomocí mopu navlhčeného přípravkem Prep.

4. Povrch podlahy nechte důkladně vyschnout.

5. Poté se provede mezibroušení mřížkou č.150 nebo systémem Bona Scrad.

6. Prach po procesu mezibroušení se odstraní pomocí mopu nebo podobného náradí, které lze navlhčit v přípravku Prep. Pokud bude třeba, lze podlahu vyčistit vysavačem.

7. Před aplikací laku nechte podlahu důkladně vyschnout. Aplikujte 1-2 vrstvy vrchního laku Bona na vodní bázi (podle návodu na jeho etiketě). Tuto operaci lze provést po zhruba 2 hodinách od mezibroušení a vyčištění podlahy. Práci s tímto systémem nelze zastavit po vyčištění a vysušení podlahy bez toho, že by na laku nebylo provedeno mezibroušení. Z tohoto hlediska je možno zvládnout celý proces přelakování podlahy během 24 hodin.

Vždy před aplikací vrchního laku proveďte zkoušku přilnavosti. Připravte si malou plochu s použitím systému Prep a aplikujte vrstvu laku. Po 2-3 dnech vyzkoušejte jeho přilnavost lehkým seškrábnutím povrchu mincí. Pokud lak pevně drží a neodlupuje se, je jeho přilnavost uspokojivá.

Trvanlivost a podmínky skladování

Nejméně 1 rok od data výroby v původním neotevřeném obalu. Chraňte před mrazem, v létě skladujte na chladném místě.

Specifická rizikovitost (R-věty): -

Pokyny pro bezpečné nakládání (S-věty):

- S 2 Uchovávejte mimo dosah dětí.
- S 24/25 Zamezte styku s kůží a očima.
- S 29 Nevylévejte do kanalizace.
- S 37 Používejte vhodné ochranné rukavice.

Výrobce: BonaKemi AB, Murmansgatan 130, 200 21 Malmö, Sweden
Tel.:+46-40-385500, fax: +46-40-182505

Distributor: Bona CR, spol.s r.o., Sokolovská 100/94, CZ- 186 00 Praha 8, Infolinka: 800 100 103
Telefon CZ: 00420/ 236 080 211, telefon SK: 00421/ 265 457 161