

POPIS

Celková tloušťka	EN ISO 24346	mm	6	
Tloušťka nášlapné vrstvy	EN ISO 24340	mm	0,55	
Hmotnost	EN ISO 23997	g/m ²	8024	9480
Rozměr	EN ISO 24342	mm	212x1238,8 239,6x1460,8 388,8x728,7	125x750
Počet lamel/dílců a m ² v balení	-	-	7 / 1,84 m ² 5 / 1,75 m ² 6 / 1,70 m ²	16 / 1,5 sqm

KLASIFIKACE

Specifikace produktu	-	-	EN ISO 10582	
Evropská klasifikace	EN ISO 10874	třída	23 – 33 – 42	
Hořlavost	EN 13 501-1	třída	Bfl-s1	
Vznik el. Proudu	EN 1815	kV	< 2	
Kluznost za mokra	DIN 51 130	třída	R10	

VLASTNOSTI

Třída otěru		skupina	T	
Obsah pojiva	ISO 10582	skupina	I	
Hluk v místnosti	NF S 31074	dB	79	
Kročejový útlum	EN ISO 717-2	dB	19	
Rozměrová stálost (norma)	EN ISO 23999	%	≤ 0.15	
Rozměrová stálost (průměrně naměřená hodnota)	-	%	≈ 0.05	
Test kolečkovou židlí	ISO 4918	-	OK	
Tepelná vodivost	EN ISO 10456	W/(m.K)	0.25	
Barevná stálost	EN 105 - B02	stupeň	≥ 6	
Povrchová úprava	-	-	Protecshield®	
odolnost vůči chemikáliím	EN ISO 26987		OK	

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ / KVALITA VNITŘNÍHO VZDUCHU

TVOC po 28 dnech	ISO 16000-6	µg/ m3	< 10	
------------------	-------------	--------	------	--

CE MARKING

	EN 14041		  
			