

POPIS

Celková tloušťka	EN ISO24346	mm	2.00
Tloušťka nášlapné vrstvy	EN ISO24340	mm	0.40
Hmotnost	EN ISO 23997	g/m ²	3430
Rozměr Počet lamel/dílců a m ² v balení	EN ISO 24342 -	mm -	184,15x1219,2 mm x21 / 4,71 m ² 230x1500 mm x13 / 4,49 m ² 457x914,4 mm x11 / 4,6 m ²

KLASIFIKACE

Specifikace produktu	-	-	EN ISO 10582
Evropská klasifikace	EN ISO 10874	třída	23 – 32
Hořlavost	EN 13 501-1	třída	Bfl-s1
Vznik el. proudu	EN 1815	kV	< 2
Kluznost za mokra	DIN 51130	třída	R10

VLASTNOSTI

Třída otěru		-	T
Typ pojiva	EN ISO 10582	typ	I
Hluk v místnosti	NF S 30174	dB	77
Kročejový útlum	EN ISO 717-2	dB	4
Rozměrová stálost (norma)	EN ISO 23999	%	≤ 0.25
Rozměrová stálost (průměrně naměřená hodnota)	-	%	≈ 0.10
Odolnost vůči otlaku	EN ISO 24343-1	mm	≤ 0.10
Test kolečkovou židlí	ISO 4918	-	OK
Tepelná vodivost	EN ISO 10456	W/(m.K)	0.25
Barevná stálost	EN 20 105 - B02	stupeň	≥ 6
Povrchová úprava	-	-	ProtecShield™
Odolnost vůči chemikáliím	EN ISO 26987	-	OK

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ / KVALITA VNITŘNÍHO VZDUCHU

TVOC po 28 dnech	ISO 16000-6	µg/ m ³	< 10
------------------	-------------	--------------------	------

CE MARKING

CE	EN 14041	-	
		-	