

## POPIS

|                                             |              |                  |                         |                        |                         |
|---------------------------------------------|--------------|------------------|-------------------------|------------------------|-------------------------|
| Celková tloušťka                            | EN ISO 24346 | mm               | 5                       |                        |                         |
| Tloušťka nášlapné vrstvy                    | EN ISO 24340 | mm               | 0,55                    |                        |                         |
| Hmotnost                                    | EN ISO 23997 | g/m <sup>2</sup> | 7781                    |                        |                         |
| Rozměr                                      | EN ISO 24342 | mm               | 212x1238,8              | 239,6x1460,8           | 388,8x728,7             |
| Počet lamel/dílců a m <sup>2</sup> v balení | -            | -                | 7 / 1,84 m <sup>2</sup> | 6 / 2,10m <sup>2</sup> | 6 / 1,70 m <sup>2</sup> |

## KLASIFIKACE

|                      |              |       |              |  |  |
|----------------------|--------------|-------|--------------|--|--|
| Specifikace produktu | -            | -     | EN ISO 10582 |  |  |
| Evropská klasifikace | EN ISO 10874 | třída | 23 – 33 – 42 |  |  |
| Hořlavost            | EN 13 501-1  | třída | Bfl-s1       |  |  |
| Vznik el. Proudu     | EN 1815      | kV    | < 2          |  |  |
| Kluznost za mokra    | DIN 51 130   | třída | R10          |  |  |

## VLASTNOSTI

|                                               |                |         |               |  |  |
|-----------------------------------------------|----------------|---------|---------------|--|--|
| Třída otěru                                   |                | skupina | T             |  |  |
| Obsah pojiva                                  | ISO 10582      | skupina | I             |  |  |
| Hluk v místnosti                              | NF S 31074     | dB      | 79            |  |  |
| Kročejový útlum                               | EN ISO 717-2   | dB      | 4             |  |  |
| Rozměrová stálost (norma)                     | EN ISO 23999   | %       | ≤ 0.15        |  |  |
| Rozměrová stálost (průměrně naměřená hodnota) | -              | %       | ≈ 0.05        |  |  |
| Odolnost vůči otlaku                          | EN ISO 24343-1 | mm      | ≤ 0.10        |  |  |
| Test kolečkovou židlí                         | ISO 4918       | -       | OK            |  |  |
| Tepelná vodivost                              | EN ISO 10456   | W/(m.K) | 0.25          |  |  |
| Barevná stálost                               | EN 105 - B02   | stupeň  | ≥ 6           |  |  |
| Povrchová úprava                              | -              | -       | Protecshield® |  |  |
| Odolnost vůči chemikáliím                     | EN ISO 26987   |         | OK            |  |  |

## ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ / KVALITA VNITŘNÍHO VZDUCHU

|                  |             |        |      |  |  |
|------------------|-------------|--------|------|--|--|
| TVOC po 28 dnech | ISO 16000-6 | µg/ m3 | < 10 |  |  |
|------------------|-------------|--------|------|--|--|

## CE MARKING

|    |          |  |                                                                                       |  |  |
|----|----------|--|---------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| CE | EN 14041 |  |   |  |  |
|    |          |  |  |  |  |