

Technické parametry

Korkové podlahy Wicanders Corkcomfort pro pevné přilepení a ColorCork*

	bez povrchové úpravy		s keramickým lakem WRT		s PU lakem	
Možné rozměry:	300x300x4,0 mm 600x300x4,0 mm		600x300x4,0 mm 600x450x4,0 mm		600x300x6,0 mm	
Třída zatížení dle EN 685						
Bytové prostory	EN 685	třída	23 (a)	23	23 (b)	
Komerční prostory	EN 685	třída	31 (a)	31	31 (c)	
Průmyslové prostory	EN 685	třída	-	-	-	
Obecné vlastnosti dle EN 14085, EN 12104, EN 655						
	Norma (metoda zkoušení)	Měrná jednotka				
Rozměry: šířka délka	EN 427	% mm	≤ 0,2% až do 1,0 mm max.	≤ 0,2% až do 1,0 mm max.	≤ 0,2% až do 1,0 mm max.	
Celková tloušťka	EN 428	mm	0; +0,25	0; +0,25	0; +0,25	
Pravouhlost a rovinnost ≤ 400mm > 400mm	EN 427	mm	≤ 0,5 ≤ 1,0	≤ 0,5 ≤ 1,0	≤ 0,5 ≤ 1,0	
Pravouhlost	EN 427	mm	-	≤ 0,50	-	
Hmotnost na jednotku plochy	EN 430	g/m ²	-	Nominální hodnota (2000) ± 10 %	Nominální hodnota (3000) ± 10 %	
Specifická hmotnost	EN 672	Kg/m ³	≥ 95% nominální hodnoty (450)	≥ 95% nominální hodnoty (450)	≥ 95% nominální hodnoty (450)	
Rozměrová stálost po působení tepla	EN 434	%	≤ 0,4	≤ 0,4	≤ 0,4	
Kroucení vlivem tepla	EN 434	mm	≤ 6	≤ 6	≤ 6	
Obsah vlhkosti	EN 12105	%	2,5 - 6	2,5 - 6	2,5 - 6	
Klasifikační vlastnosti dle EN 655 + EN 14085 / EN 12104						
Celková tloušťka	EN 428	mm	-	≥ 4,0	≥ 4,0	
Odolnost vůči bodovému zatížení	EN 433	mm	≤ 0,40	≤ 0,40	≤ 0,40	
Bezpečnostní vlastnosti dle EN 14041						
Požární odolnost	EN13501-1	Třída	-	Dfl s1	Cfl s1	
Skliznost	EN 13893	Třída	-	DS	DS	
Emise formaldehydu	DIN EN 717-1	Třída	E1	E1	E1	
Elektrické vlastnosti	EN 1815	KV	nejsou Antistatické	nejsou Antistatické	nejsou Antistatické	
Obsah pentachlorofenolu (PCP)	CEN / TR 14823 (IHD-W 409)	mg / kg	neobsahují PCP	neobsahují PCP	neobsahují PCP	
Nepovinné vlastnosti						
Odolnost vůči skvrnám	EN 423 (d)	Stupeň	-	Stupeň 0 (e)	-	
Tepelný odpor	EN 12664	(m ² K) / W	R≤ 0,150	R≤ 0,150	R≤ 0,150	
Protihlukový odpor	ISO 140-8	dB (Δ Lw)	12	12	16	
Kročeňový hluk	NF S 31 - 074	dB (L _{n,e,w}) / dB (ΔE _{p,w})	65/-	65/-	63/-	
Lesk	Měřič lesku(60°)	Stupně Gardner (°G)	-	12 ± 3 °G	-	

* Korkové podlahy ColorCork = dodatečně dobarvené korkové podlahy Wicanders Corkcomfort bez povrchové úpravy.

(a) Musí být lakované se 3-4 vrstvami laku W-700 nebo W-2000 nebo jiným doporučeným lakem - např. Lobadur LMS1 nebo LMS2.

(b) Musí být lakované minimálně s 1-2 vrstvami laku W-700 nebo W-2000 nebo jiným doporučeným lakem např. Lobadur LMS1 a LMS2.

(c) Musí být lakované minimálně s 1-2 vrstvami laku W-2000 nebo jiným doporučeným lakem např. Lobadur LMS2.

(d) Produkty byly testovány: Desinfekcí, C₂H₅OH, NH₄OH, kyselina citronová, jód.

(e) Stupeň 0 - Beze změn / stupeň 1 - velmi malá změna / stupeň 2 - Malá změna / Stupeň 3 - Změna / Stupeň 4 - Silná Změna.

www.wicanders.com

