

Bona SuperSport

Technický list

Bona SuperSport je 2-složkový polyuretanový špičkový vrchní lak pro dřevěné sportovní podlahy s dlouhodobou životností, pro perfektní vzhled. Je speciálně vyvinutý pro profesionální použití na vnitřních sportovních podlahách a poskytuje pevný, odolný povrch. Je čirý, nežlutne.

- Vyhovuje EN 14904:2006 (Evropská norma pro vnitřní sportovní povrchy)
- Vysoká odolnost proti opotřebením, oděru a stopám po podrážkách bot
- Nízký zápach, snadná aplikace
- Certifikován FIBA

Technická data

Typ produktu:	2-složkový 100% polyuretanový vrchní lak na vodní bázi
Stupeň lesku (při 60°):	matt ~20%
Poměr tužení (% obj.):	1 díl tužidla SuperSport Hardener (4%) na 24 dílů SuperSport 4,8 l laku na 0,2 l tužidla
Doba zpracování:	4 hod. při 20°C (kratší při vyšší teplotě) V případě potřeby zředte 4% Bona Retarder po delší otevřenou dobu
Doba schnutí:	povrch k mezibroušení / přelakování po 2–3 hod* - lehký provoz: 24 hodin*, - úplné vytvrzení: 7 dnů*
Nářadí k aplikaci:	Bona Aplikáčnická lišta nebo Roller (lakovací váleček na vodní laky)
Spotřeba:	8-10 m ² /litr (120-100 g/m ²) na jednu vrstvu nátěru
Bezpečnost:	lak: neklasifikován tužidlo: klasifikováno (viz bezpečnostní list produktu)
Čištění nářadí:	zbytky materiálu z nářadí setřete, pak opláchněte malým množstvím vody. Zaschlý materiál lze odstranit acetonem.
Trvanlivost:	1 rok od data výroby v neotevřeném původním obalu
Skladování/transport:	při teplotách od +5°C do +25°C
Likvidace:	nakládání s odpady a prázdnými obaly by mělo být řešeno v souladu s místními předpisy.
Osvědčení o zpětném odběru a využití odpadu z obalů:	společnost EKO-KOM, osvědčení č. EK-F 050 20 134.
Balení:	3 x 5 litrů včetně tužidla (36 krabic na paletě)
Certifikace:	certifikováno FIBA, EN 14904:2006; GreenGuard; kvalita vzduchu v interiéru.

**Při normálních klimatických podmínkách, 20°C/60% R.H. (relativní vlhkosti vzduchu).
Po celou dobu použití zajistěte dobrou ventilaci.*

Více informací viz bezpečnostní list produktu.

Příprava

Zajistěte, aby byla podlaha dobře zbrusšená, suchá a bez zbytků brusného materiálu, prachu, oleje, vosku apod. Před aplikací vrchního laku Bona SuperSport musí být povrch podlahy ošetřen základním lakem Bona Sportive Primer. Před aplikací nechte lak i tužidlo vytemperovat na teplotu místnosti. Do hrdla kanystru s lakem vložte filtr a před použitím obsah nádoby pečlivě promíchejte. Optimální podmínky pro aplikaci jsou: teplota mezi 18–25°C a 40-60% relativní vlhkost vzduchu. Vysoké teploty a nízká vlhkost vzduchu zkracují dobu schnutí, nízké teploty a vysoká vlhkost vzduchu naopak dobu schnutí prodlužují. Po dobu aplikace a schnutí zajistěte dobré větrání, bez možnosti průvanu. **Minimální teplota pro použití je 13°C.**

Příprava dřeva lakovaných podlah

VYHOTOVENÍ 1/2020

Povrchová
úprava



Bona[®]



Bona SuperSport může být použit i pro přelakování dřívě lakovaných podlah. Před aplikací je však třeba zkontrolovat přilnavost! Podlahy ošetřené voskem, olejem nebo podobnými produkty oslabujícími přilnavost nelze přelakovat. Vhodné povrchy by měly být důkladně vyčištěny a přebroušeny dle pokynů Bona Přelakování podlah, které jsou k dispozici ke stažení na adrese www.bona.com/cz. Pro povrchovou úpravu průmyslově lakovaných povrchů podlah doporučujeme použít vrchní lak Bona Sportive Finish.

Více informací naleznete na našich stránkách www.bona.com/cz.

Aplikace

Neošetřené dřevo:

- 1x Bona Sportive Primer
- 1x Bona SuperSport
- Lehké mezibroušení P 150
- 1-2x Bona Sportive Paint
- 1-2x Bona SuperSport

Dřívě lakované podlahy:

- 1-2x Bona Sportive Paint
- 1-2x Bona SuperSport

Důležité:

- Nedoporučuje se aplikovat více než dvě vrstvy vrchního laku za den, a to vzhledem k riziku extenzivního bobtnání dřeva.
- Změkčovadla elastických lepidel u některých typů maskovacích pásek mohou poškodit (naleptat) polyuretanové laky. Proto by měly být použité pásy nízkou lepkavostí a po nalakování by měly být v co nejkratší době odstraněny.

Postup

1. K laku Bona SuperSport přidejte 4% tužidla SuperSport Hardener a roztok okamžitě důkladně promíchejte (protřepete) po dobu 1 min. Roztok Bona lak / tužidlo by měl být použit ihned nebo do 4 hod. od natužení.
2. Lak nanášejte Bona Aplikační lištou nebo Bona válečkem. Aplikujte lak rovnoměrně a vyhněte se jeho hromadění. Vždy udržujte okraje lakované plochy mokré, vyhněte se tak přesahům z nahromadění laku.
3. Lak nechte před aplikací dalších vrstev laku nebo barev řádně zaschnout. Nechte každou vrstvu schnout o trochu déle, než je uvedeno. Během aplikace a schnutí zajistěte dobré větrání, bez možnosti průvanu. V případě potřeby proveďte lehké mezibroušení mřížkou nebo pomcí Bona Scrad Padu P150 nebo jemnější, abyste odstranili vystupující vlákna dřeva. Před aplikací poslední vrstvy laku podlahu pečlivě vyluxujte. **Poznámka:** Pokud předchozí vrstva laku zasychala déle než 24 hodin, musí být povrch před aplikací další vrstvy vždy mezibroušen.

Podlaha snese lehkou zátěž přibližně po 8 hodinách od poslední aplikace, ale měla by se vytvrzovat 72 hodin předtím, než ji začneme zatěžovat běžným provozem. Po cca. 1 týdnu je lak zcela vytvrzen. Do té doby na podlahu nelze pokládat koberce nebo jinou podlahovou krytinu a zatěžovat ji těžkými předměty. Vyhněte se čištění mokrym mopem (72 hodin po aplikaci laku).

Údržba

Pro údržbu podlahy používejte Bona Sportive Cleaner (časté použití) a Bona Sportive Cleaner Plus (pro periodické, intenzivní čištění v případě, že povrch se stal kluzkým). K udržení bezpečnosti a profesionálního vzhledu podlahy i k vyhnutí se dalšímu broušení podlahy až na holé dřevo, by se měla podlaha v intervalech přelakovat lakem Bona SuperSport. Frekvence této operace závisí na stupni opotřebení, avšak měla by být typicky mezi každými 1 – 3 roky.

Podrobné pokyny pro údržbu jsou k dispozici na www.bona.com/cz.

VYHOTOVENÍ 1/2020

Bona®

Bona SuperSport

Technický list

Povrchová
úprava



Upozornění

Poskytnuté informace jsou připraveny podle našich současných znalostí a nepředstavují žádný nárok na úplnost. Uživatel odpovídá za to, že produkt a doporučení uvedená v tomto dokumentu jsou před použitím vhodná pro určený účel, typ dřeva a současnou situaci. Společnost Bona může zaručit pouze dodávaný produkt. Profesionální a tím úspěšná aplikace produktu je mimo naši kontrolu. V případě pochybností proveďte předběžný test. Před použitím tohoto produktu je uživatel povinen přečíst a porozumět všem informacím uvedeným na etiketách na obalu produktu a v bezpečnostních listech.

VYHOTOVENÍ 1/2020

Distributor: Bona CR, spol.s r.o., Obchodní 132, 251 01 Cestlice, www.bona.com/cz, bonacr@bona.com
tel. CR: +420 211 153 340, tel. SR: +421 265 457 161, fax: +420 211 153 349

Bona[®]