



MAGIC OIL 2K ORIGINAL

Olejovo-vosková kombinace přírodních olejů a vosků oxidativně schnoucí vytvrzující zesílením po přidání tvrdidla.

Použití:

Kombinace kapalných olejů a kapalného tvrdého vosku vhodná k impregnaci a povrchové úpravě:

- zbrúšených dřevěných podlah
- zbrúšených parketových podlah, včetně palubkových
- zbrúšené dřevěné dlažby
- kompletně zbrúšených vícevrstevných parketových dílců
- výrobek je vhodný na podlahy s podlahovým topením.

Vlastnosti výrobku /přednosti:

Olejovo-vosková kombinace vytvářející prodyšný, paropropustný povrch s otevřenými póry. Díky obsahu vosku má stejnoměrně sametově matný vzhled. Tvrdidlo zajišťuje velmi rychlé vytvrzení výrobku. Toto rychlé schnutí umožňuje provádět renovace ve velmi krátkém čase, a to i ve velmi silně zatěžovaných prostorách (restaurace, hotely, obchody, kanceláře...), podlahy jsou po vyschnutí přes noc plně mechanicky a chemicky zatížitelné. Na základě vyšší hustoty zesílení má povrch vyšší vodoodpudivost a odolnost vůči znečištění, než jakou lze dosáhnout u jednosložkových olejů na parkety. Jeho vysoká odolnost vůči znečištění je téměř srovnatelná s lakovanými parketami. MAGIC OIL 2K ORIGINAL rovněž nevyžaduje náročnou údržbu obvyklou u jednosložkových olejů na parkety.

- Snadná aplikace
- Lze nanášet špachtlí i válečkem
- Zvýrazňuje barvu a strukturu dřeva
- Odolný vůči chemikáliím používaných v domácnosti
- GISCODE Ö10 (oleje/vosky, bez rozpouštědel)
- Bezpečnostní třída R10 / DIN 55130
- DIN 53160 (odolnost proti slinám a potu)
- DIN EN 71-3 (Bezpečnost hraček; 3. část: Migrace stanovených prvků)

Technické údaje:

Druh balení:	plechová nádoba
Dodávané balení :	1l a 2,75 l (odstín bezbarvý)
Skladovatelnost:	min. 12 měsíců. Chraňte před mrazem! medově žlutá
Barva:	25 – 50 ml/m ²
Spotřeba na jeden nátěr ⁽¹⁾ :	ca 18 – 25 °C
Teplota při zpracování:	10 : 1 (olej/tvrdidlo)
Poměr míchání:	do 2 hodin* (po rozmíchání s tvrdidlem)
Doba zpracovatelnosti:	v intervalu ca. 10 – 30 minut* (po nanesení)
Další zpracování:	po ca 12 hodinách*
Povrch lze plně zatížit a vytírat:	

* Při 20 °C a normálních klimatických podmínkách.

⁽¹⁾ Spotřeba může kolísat v závislosti na savosti a vlastnostech povrchu impregnovaného druhu dřeva nebo parket.



PALLMANN

bringt's auf den Punkt.

MAGIC OIL 2K ORIGINAL

Příprava podkladu:

Základní přebroušení provedte pásovou/válcovou bruskou s brusným papírem Pallmann o zrnitosti 36 a 60. Po té se vytmelí spáry tmely Pallmann. Následně se povrch přebrousí pásovou/válcovou bruskou s brusným papírem zr.100. Jelikož jsou zejména u olejovaných dřevěných podlah požadavky na kvalitu povrchu velmi vysoké, je nutno provést ještě jemné broušení speciálním brusným papírem Pallmann MULTI-LOCHPAD zr.120. Povrch pro olejování musí být po posledním přebroušení čistý, suchý a zbavený brusného prachu, prostředků na ošetřování podlah apod.

Zpracování:

1. Plechovou nádobu nechte před použitím temperovat na teplotu pro zpracování a obsah dobře promíchejte.
2. MAGIC OIL 2K ORIGINAL dobře protřepejte, rozmíchejte s tvrdidlem a naneste rovnoměrně na podklad vhodným nástrojem (např. plochou špachtlí Pallmann).
3. V rozmezí mezi 10 – 30 minutou po nanesení plochu přepadujte a odstraňte přebytek materiálu běžovohnědým padem Pallmann.
4. Bezprostředně po zapadování 1.vrstvy - pokud nutné - naneste 2. vrstvu oleje s voskem Magic Oil 2K. Prakticky ihned, nejpozději však do 30 minut po nanesení 2. vrstvy, opět plochu přepadujte a odstraňte přebytek běžovohnědým padem Pallmann a následně rozleštěte bílým padem. Na ploše nesmí zůstat žádný přebytečný materiál.
5. Aby se docílilo homogenního povrchu, musí se plocha po ca 20 minutách znovu přešetřit bílým padem.
6. Na základě rozdílné savosti jednotlivých druhů dřevin a parket může být v některých výjimečných případech nutné nanést následující den evt. 3.vrstvu, např. u buku (při nanášení 2. evt. další vrstvy oleje po době delší než 24 hod. je třeba provést mezibrus běžovohnědým padem, aby došlo k otevření pórů a tím k řádné přilnavosti mezi vrstvami).
7. **Nanášení válečkem:** MAGIC OIL 2K ORIGINAL naneste 1x mohérovým válečkem Pallmann LSM v tenké a rovnoměrné vrstvě. Spotřeba: ca 70 – 90 ml/m², v závislosti na druhu dřeviny. Po ca 30 minutách odstraňte přebytečný materiál plochou špachtlí Pallmann nebo gumovou stěrkou. Celou plochu poté přepadujte běžovohnědým padem Pallmann a následně rozleštěte bílým padem Pallmann.
8. Nástroje vyčistěte po použití čisticími utěrkami Uzin CLEAN BOX.
9. Pro dlouhodobou životnost podlahy doporučujeme pravidelné ošetřování podle údajů výrobce prostředkem Pallmann MAGIC OIL CARE a běžné čištění prostředkem Pallmann CLEAN/Neutralreiniger. Přesné intervaly ošetřování jsou uvedeny v Návodu na ošetřování a čištění pro výrobky řady Magic Oil 2K .
10. Naolejované parketové plochy se nesmějí během prvních 12 hodin po aplikaci oleje s voskem MAGIC OIL 2K zakrývat!

Údaje o spotřebě:

Doporučujeme 1 - 2 nátěry špachtlí. Doporučené množství na jeden nátěr je 25 – 50 ml/m². Spotřeba a doba schnutí mohou kolísat v závislosti na savosti a vlastnostech povrchu impregnovaného druhu dřeva nebo parket.

Důležité informace:

- Po přidání tvrdidla (složka B) do nádoby s olejem (složka A) se nesmí tento kanystr pevně uzavřít - hrozí nebezpečí roztržení a vystříknutí nádoby!
- Originální balení lze při skladování v mírném chladu uchovávat nejméně 12 měsíců. Chraňte před mrazem. Již použité obaly těsně uzavřete a obsah rychle spotřebujte.
- Výrobek je optimálně zpracovatelný při teplotách 18 °C až 25 °C a relativní vlhkosti vzduchu >35 a < 65 %. Nižší teploty a vysoká vlhkost vzduchu prodlužují dobu schnutí, vysoké teploty a nízká vlhkost vzduchu ji zkracují.
- Pro vytmelení spár je nutno použít vhodný tmel na dřevo Pallmann.
- Plochu lze zatížit nejdříve za 12 hodin po rozleštění.
- První ošetření a čištění lze u výrobků řady Magic Oil 2K provést nejdříve po 12 hodinách.
- Dále doporučujeme řídit se mimo jiné těmito normami a návody: DIN 18 356 „Pokládání parketových podlah“, DIN 18 367 „Pokládání dřevěných dlažeb“ a DIN 18 365 „Pokládání podlahových krytín“.
- Řada exotických dřevin jako např. palisandr, ipe/lapacho nebo rovněž wenge , obsahuje látky (např. tzv. inhibitory nebo minerální usazeniny), které mohou způsobit výrazné prodloužení doby schnutí, negativně ovlivnit zesíťování oleje nebo vést k barevným změnám. Z důvodu velké rozmanitosti a různých vlastností mnoha exotických dřevin je bezpodmínečně nutné předem ověřit vhodnost možnosti použití příslušných parket. laků či olejů, jakož i provést zkušební test před olejováním.
- U palubek se sraženou hranou („V“ spára) nebo se spárami doporučujeme vyžádat si odborné poradenství.

Bezpečnost práce a ochrana životního prostředí:

GISCODE Ö10+. Složka A: Není klasifikována jako hořlavina, avšak pozor na nebezpečí samovznícení (viz „Důležité upozornění“). Složka B: Není klasifikována jako hořlavina. Obsahuje izokyanáty. Může vyvolat alergické reakce. Zdraví škodlivá při nadýchání. Může vyvolat alergické reakce při styku s kůží. Může dráždit dýchací cesty. Nesmí se dostat do rukou dětem. Vyhnut se kontaktu s očima a kůží. Při styku s kůží okamžitě omyjte velkým množstvím vody a mýdlem. Při zasažení očí okamžitě důkladně propláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc. Při spolknutí ihned kontaktovat lékaře a ukázat obal s etiketou. Při práci používejte ochranný krém, ochranné rukavice a ochranné brýle/ochranu obličeje. Řiďte se mj.: ustanoveními vyhlášky o nebezpečných látkách GefStoffV, bezpečnostními pokyny na etiketě na obalu a bezpečnostním listem.

Důležité upozornění:

Brusný prach ze systémů oxidativně schnoucích je samozápalný (oleje/IS laky). **Nebezpečí požáru!** Vzniklý brusný prach je nutno po dokončení broušení smíchat s vodou a likvidovat v těsně uzavřených nádobách!
Při kontaktu výrobku s pady nebo textilními materiály hrozí nebezpečí samovznícení! Nasáklé hadry, pady apod. proto důkladně navlhčete vodou a uchovávejte a likvidujte je v těsně uzavřených nádobách.

Likvidace:

Zbytky nesmíchaného výrobku pokud možno slijte a znovu použijte. Zabraňte úniku do kanalizace, povrchových vod a do půdy. Dokonale vyprázdňené železné nebo plastové obaly jsou recyklovatelné. Obaly s kapalným zbytkem a slité kapalně zbytky jsou zvláštním odpadem. Obaly s vytvrzeným zbytkem obsahu jsou stavební odpadem.

Tyto údaje vycházejí z našich zkušeností a pečlivých výzkumů. Není však v naší moci jednotlivě kontrolovat ani ovlivnit rozmanitost materiálů použitých spolu s výrobkem a různé podmínky na staveništích a při aplikaci. Kvalita Vaší práce proto závisí na Vašem odborném posouzení situace na stavbě a správném použití výrobku. V případě pochybností proveďte vlastní zkoušky nebo si vyžádejte technickou radu k aplikaci. Řiďte se pokyny výrobců podlahových krytín ohledně pokládání.

Zveřejněním tohoto technického listu pozbývají všechny dříve vydané technické listy svoji platnost.

12.2018|PD

Pallmann GmbH/A Company of Uzin Utz Group
Im Kreuz 6/ D-97076 Würzburg/
Telefon +49 (0) 931 27964-0 / Telefax +49 (0) 931 27964-50
Internet www.pallmann.net/ / E - Mail info@pallmann.net

CZ | Uzin Utz Česká republika s.r.o.
Českomoravská 12a | 190 00 Praha 9
Telefon +420 283 083 314
Telefax + 420 283 083 419
E-mail: cz@uzin-utz.com
Internet: www.pallmann.cz



PALLMANN
bring't's auf den Punkt.