



MAGIC OIL 2K COLOR

Olejovo-vosková kombinace přírodních olejů a vosků oxidativně schnoucí vytvrzující zesílením po přidání tvrdidla B.

Použití:

Kombinace kapalných olejů a kapalného tvrdého vosku vhodná k impregnaci a povrchové úpravě:

- zbrúšených dřevěných podlah
- zbrúšených parketových podlah, včetně palubkových
- zbrúšené dřevěné dlažby
- masivní přírodní korek
- kompletně zbrúšených vícevrstevných parketových dílců

Výrobek je vhodný na podlahy s podlahovým topením.

Vlastnosti výrobku / přednosti:

Olejovo-voskovou kombinace vytvářející prodyšný, paropropustný povrch s otevřenými póry. Díky obsahu vosku má stejnoměrně sametově matný vzhled. Tvrdidlo zajišťuje výrobku MAGIC OIL 2K COLOR velmi rychlé vytvrzení. Toto rychlé schnutí umožňuje provádět renovace ve velmi krátkém čase, a to i ve velmi silně zatěžovaných prostorách (restaurace, hotely, obchody, kanceláře...). Podlahy jsou po pouhých 24 hod. schnutí plně mechanicky a chemicky zatížitelné. Na základě vysoké hustoty zesílení má povrch vyšší vodoodpudivost a odolnost vůči znečištění, než jakou lze dosáhnout u jednosložkových olejů na parkety. Jeho vysoká odolnost vůči znečištění je téměř srovnatelná s lakovanými parketami. MAGIC OIL 2K COLOR rovněž nevyžaduje tak náročnou údržbu jako u 1-složkových olejů. Tato údržba je prakticky srovnatelná s náročností na údržbu lakovaných parket.

- Snadná aplikace
- Lze nanášet špachtlí
- Barevný pigment poskytuje možnost individuálního nastavení optiky dřeva
- Odolný vůči chemikáliím používaných v domácnosti
- GISCODE Ö10 (oleje/vosky, bez rozpouštědel)

Technické údaje:

Druh balení:	plechová nádoba + plastová láhev
Dodávané balení :	2,5 (olej) + 0,5 l (tvrdidlo)
Skladovatelnost:	min. 12 měsíců.
Barva:	černá, bílá, tmavě hnědá,
Spotřeba	25 – 50 ml/m ²
na jeden nátěr(1):	
Teplota při zpracování:	ca 18 – 25 °C
Přídavek tvrdidla:	20 %
Doba zpracovatelnosti:	ca 1 hod.*
Další zpracování:	v rozmezí ca 10 – 30 minut*
Povrch lze zatížit a vytírat:	po ca 24 hodinách*

* Při 20 °C a normálních podmínkách.

(1) Spotřeba může kolísat v závislosti na savosti a vlastnostech povrchu impregnovaného druhu dřeva nebo parket.



bílá

černá



PALLMANN

bringt's auf den Punkt.

MAGIC OIL 2K COLOR

Příprava podkladu:

Po dokonalém vytvrzení lepidla lze započít s úpravou povrchu. Základní přebroušení provedte válcovou bruskou s brusným papírem Pallmann o zrnitosti 36 až 60. Následně provedte tmelení spár pomocí výrobku Pallmann PALL-X KITT. Po vytvrzení tmelu provedte jemné broušení pásovou nebo válcovou bruskou brusným papírem PALLMANN zrnitosti 80 evtl. 100. Jelikož jsou zejména u olejovaných dřevěných podlah požadavky na kvalitu povrchu velmi vysoké, je nutno provést ještě jemné broušení brusným prostředkem Pallmann MULTILOCHPAD zrnitosti 100 evtl. 120. Povrch pro olejování musí být po posledním přebroušení čistý, suchý a zbavený brusného prachu, prostředků na ošetřování podlah apod. Mimořádně důležité je dbát na to, aby celá zbroušená plocha vykazovala jednotnou optiku. Je třeba dbát na přesné provedení broušení v místech přechodu mezi okraji a plochou, protože každý nežádoucí vryp či nepřesnost v broušení se následně po barevném olejování nepříznivě zviditelní.

Upozornění na barevnou intenzitu:

Čím „hrubší“ provádíme závěrečné broušení (např. zrnitost 80), tím výraznějšího barevného účinku dosáhneme aplikací MAGIC OIL 2K COLOR. Čím „jemnější“ provádíme závěrečné broušení (např. zrnitostí 120), tím slabšího barevného účinku dosáhneme aplikací MAGIC OIL 2K COLOR. Broušení tzv. excentrickými bruskami nebo bruskami s větším počtem talířů (např. Trio) je třeba před aplikací MAGIC OIL 2K COLOR provádět s největší mírou opatrnosti, aby nedošlo k příliš velkému vyhlazení povrchu!!! Brusné prostředky u těchto zmíněných brusek je třeba používat o něco hrubší.

Příklad:

Zrnitost brusného prostředku u válcové brusky 100 = excentrická/vícetalířová bruska se zrnitostí 60 - 80

Zpracování:

1. Plechovou nádobu nechte před použitím temperovat na teplotu pro zpracování a obsah dobře promíchejte.
2. MAGIC OIL 2K COLOR dobře rozmíchejte s tvrdidlem a naneste stejnoměrně na podklad vhodným aplikačním nářadím (např. lakovací špachtlí Pallmann).
3. V rozmezí 10 – 30 minut od začátku špachtlování z plochy odstraňte přebytek materiálu *běžovým* rozlešťovacím padem Pallmann.
4. Bezprostředně po zapadování 1.vrstvy naneste 2.vrstvu MAGIC OIL 2K COLOR. V rozmezí 10 – 30 minut od začátku špachtlování 2.vrstvy znovu z plochy odstraňte přebytek materiálu *běžovým* rozlešťovacím padem Pallmann. a následně rozleštěte *bílým* padem. Na ploše nesmí zůstat žádný přebytečný materiál.
5. Z důvodu rozličné savosti dřeva, stejně jako druhů parket může být někdy nutné nanést ještě 3.vrstvu, jak výše uvedeno.
6. Nástroje vyčistěte po použití čisticími utěrkami Uzin CLEAN BOX.
7. Pro dlouhodobou životnost podlahy doporučujeme pravidelné ošetřování podle údajů výrobce prostředkem MAGIC OIL CARE a běžné čištění prostředkem Pallmann CLEAN/Neutralreiniger. Intervaly ošetřování jsou uvedeny v Návodu na ošetřování olejovaných podlah.
10. Naolejované parketové plochy se nesmějí během prvních 24 hodin po aplikaci MAGIC OIL 2K COLOR zakrývat!

Důležité upozornění:

Při kontaktu výrobku s pady nebo textilními materiály hrozí nebezpečí samovznícení! Nasáklé hadry, pady apod. proto důkladně navlhčete vodou a uchovávejte je v těsně uzavřených nádobách.

10.2011|PD

JP Coatings GmbH / A Company of Uzin Utz Group
Im Kreuz 6 / D-97076 Würzburg /
Telefon +49 (0)931 27964-0 / Telefax +49 (0)931 27964-50
Pallmann / Internet www.pallmann.net / E-Mail info@pallmann.net
Registergericht Würzburg / HRB 175 /
Geschäftsführer: Thomas Müllerschön, Stefan Neuberger

CZ | Uzin s.r.o. | A Company of Uzin Utz Group
Českomoravská 12a | 190 00 Praha 9
Telefon +420 283 083 314
Telefax +420 283 083 419
E-mail: info@uzin.cz
Internet: www.pallmann.cz

Důležité informace:

- Originální balení lze při skladování v mírném chladu uchovávat nejméně 12 měsíců. Chraňte před mrazem. Již použité obaly těsně uzavřete a obsah rychle spotřebujte.
- Výrobek je optimálně zpracovatelný při teplotách 18 °C až 25 °C a relativní vlhkosti vzduchu >35 a < 65 %. Nižší teploty a vysoká vlhkost vzduchu prodlužují dobu schnutí, vysoké teploty a nízká vlhkost vzduchu ji zkracují.
- Pro vytmelení spár se doporučuje použití tmelu na dřevo Pallmann PALL-X KITT.
- Při impregnování vícevrstevných parket dodržujte doporučení výrobce parket a proveďte vždy test přilnavosti.
- První ošetření a čištění podlahy s MAGIC OIL 2K COLOR lze provést nejdříve po 24 hodinách.
- Dále doporučujeme řídit se mimo jiné těmito normami a technickými listy: DIN 18 356 „Pokládání parketových podlah“, DIN 18 367 „Pokládání dřevěných dlažeb“ a DIN 18 365 „Pokládání podlahových krytin“.
- U ne zcela obvyklých druhů dřev (exotické dřeviny) může dojít k výrazným rozdílům v barevnosti. Doporučujeme vyžádat si odbornou radu a provést u zvoleného dřeva zkušební nátěr.
- U jednotlivých parketových dílců se sraženou hranou je nutno dbát na správné opracování těchto specifických spár („V“ spára). Je si třeba uvědomit, že tyto spáry se při nanášení a/nebo padování MAGIC OIL 2K COLOR zaplňují tímto parketovým olejem. Tyto spáry je pak nutno separátně vyčistit. Nesmí zůstat žádný přebytek materiálu ve spárách! Tyto zbytky ve spárách by následně nepříznivě narušily jednotnou optiku celé plochy (lesklé linky). Pro účel zbavení těchto spár přebytečného oleje se osvědčuje např. několikrát opakované vytírání spár i mezi jednotlivými nátery MAGIC OIL 2K COLOR vhodným hadříkem či utěrkou. Doporučujeme rovněž vyžádat si odbornou radu.
- Barevně impregnované dřevěné podlahy představují originální a unikátní řešení povrchové úpravy podlahy. Je proto třeba počítat s případnými nepatrnými barevnými odchylkami, kterým se není možno vždy vyvarovat.

Bezpečnost práce a ochrana životního prostředí:

Složka A: Není klasifikována jako hořlavina, avšak pozor na nebezpečí samovznícení (viz „Důležité upozornění“). Složka B: Není klasifikována jako hořlavina. Obsahuje izokyanáty. Označení Xi: „Dráždivá“. Může vyvolat senzibilizaci při styku s kůží. Při práci dobře větrejte, používejte ochranný krém, ochranné rukavice a ochranné brýle. Při styku s kůží okamžitě omyjte velkým množstvím vody a mýdlem. Při zasažení očí okamžitě důkladně propláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc. Řiďte se mj.: ustanoveními vyhlášky o nebezpečných látkách GefStoffV, bezpečnostními pokyny na etiketě na obalu a bezpečnostním listem.

Likvidace:

Zbytky nesmíchaného výrobku pokud možno slijte a znovu použijte. Zabraňte úniku do kanalizace, povrchových vod a do půdy. Dokonale vyprázdňené železné nebo plastové obaly jsou recyklovatelné [DSD]. Obaly s kapalným zbytkem a slité kapalné zbytky jsou zvláštním odpadem. Obaly s vytvrzeným zbytkem obsahu jsou stavebním odpadem.

Tyto údaje vycházejí z našich zkušeností a pečlivých výzkumů. Není však v naší moci jednotlivě kontrolovat ani ovlivnit rozmanitost materiálů použitých spolu s výrobkem a různé podmínky na staveništích a při aplikaci. Kvalita vaší práce proto závisí na vašem odborném posouzení situace na stavbě a správném použití výrobku. V případě pochybností proveďte vlastní zkoušky nebo si vyžádejte technickou radu k aplikaci. Řiďte se pokyny výrobců podlahových krytin ohledně pokládání.

Vydáním tohoto technického listu pozbývají všechny starší technické listy svou platnost.



PALLMANN
bringt's auf den Punkt.